



Durasein®

Entretien et maintenance

PAGE
01/02

DOCUMENT D'INFORMATION
Entretien et maintenance

Durasein Solid Surface en acrylique pur résiste à la chaleur, aux taches et aux rayures, ce qui en fait un choix prisé pour les environnements commerciaux et résidentiels dans des applications horizontales et verticales. Cependant, il n'est pas complètement à l'épreuve de la chaleur, des taches ou des rayures. Grâce à un entretien régulier, votre surface Durasein conservera son aspect neuf et restera aussi magnifique que le jour de son installation.

Entretien quotidien

Un nettoyage à l'eau savonneuse ou à l'aide de nettoyeurs à base d'ammoniaque permettra de venir à bout de la plupart des saletés et des taches. Pour les taches plus tenaces, vous pouvez avoir recours à un nettoyant multi-surfaces, à de l'eau de Javel, à des nettoyeurs à base d'eau de Javel ou à des nettoyeurs non abrasifs. Évitez de laisser des produits chimiques agressifs sur votre surface Durasein. Si une substance agressive entre en contact avec votre surface Durasein, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon, puis rincez à l'eau. Parmi les substances agressives susceptibles d'endommager votre surface Durasein, nous pouvons citer, entre autres, les acides et bases forts, les diluants pour peinture, les essences minérales, l'acétone ou le dissolvant de vernis à ongles à base d'acétone.

Ne coupez jamais directement sur votre surface Durasein. Lorsque vous utilisez un couteau ou un objet tranchant sur Durasein, servez-vous toujours d'une planche à découper ou d'un autre dispositif de protection. Vous éviterez ainsi l'apparition de rayures profondes.

Supprimer des rayures mineures

Frottez doucement toute la surface avec un tampon Scotch-Brite™ vert en effectuant un mouvement circulaire. Frottez ensuite avec un tampon Scotch-Brite™ blanc et un nettoyant non abrasif. Utilisez un nettoyant pour plan de travail conçu pour restaurer la brillance des surfaces solides.

Remarque : Les couleurs foncées ont tendance à demander plus d'attention que les couleurs claires.

Pour les rayures importantes, consultez votre revendeur, distributeur ou fabricant Durasein local. Vous pouvez également envoyer un courriel directement à Durasein à l'adresse info.fr@durasein.com ou sur le site Web à durasein.com.

Prévenir les dommages causés par la chaleur

De par leur composition et des normes de fabrication strictes, les produits Durasein sont naturellement résistants à la chaleur, mais ils ne sont pas indestructibles. Pour protéger votre surface et votre investissement, il est important de réduire au minimum l'exposition directe à la chaleur de manière à éviter que les températures élevées n'endommagent la surface. Pour éviter l'endommagement des plans de travail ou d'autres surfaces, suivez ces quelques recommandations :

- Ne posez aucune casserole sortant directement du brûleur ou du four sur votre plan de travail. Une chaleur prolongée ou extrême peut entraîner une décoloration et le stress thermique peut provoquer des fissures.
- Sur quelque surface que ce soit, posez toujours les objets chauds sur des dessous-de-plat ou des maniques. Assurez-vous que ces dessous de plat ou maniques sont conçus pour protéger les surfaces de la chaleur. Les serviettes ou autres chiffons ne sont PAS des isolants efficaces.
- Posez les appareils portables générant de la chaleur, tels que les fours, grille-pain, les poêles à frire électriques et autres appareils similaires, sur un dessous de plat.
- Laissez refroidir les ustensiles de cuisine avant de les déposer dans un évier Durasein ou sur un plan de travail Durasein.

Éviers et lavabos Durasein

Si, en règle générale, vous suivez les mêmes recommandations que celles décrites ci-dessus, vous préserverez le bel aspect de votre évier et/ou de votre lavabo Durasein. Toutefois, si des taches tenaces apparaissent, voici quelques recommandations :

- Frottez l'évier ou le lavabo à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon avec un nettoyeur abrasif à base d'eau de Javel comme Comet®, Ajax® ou Cif®.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l'évier ou le lavabo avec une solution d'eau de Javel diluée et la laisser reposer pendant au moins 15 minutes. Frottez la surface avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau.
- Lorsque vous versez de l'eau bouillante dans votre évier Durasein, prenez l'habitude de faire couler de l'eau froide en même temps pour minimiser le risque de choc thermique.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse info.fr@durasein.com ou par le biais de notre site Web à durasein.com.